



Cod.712005...

RELAX BRILLANTE

SMALTO SINTETICO ALTO SOLIDO BRILLANTE

| | |
|------------------------|---|
| Descrizione | Smalto sintetico ad alto solido per interni ed esterni, brillante. |
| Caratteristiche | Smalto alto solido, che consente di applicare con una mano un più alto spessore di prodotto. Ottima dilatazione ed elevata elasticità del film, buona copertura e pienezza. A rapida reticolazione e con facile applicazione anche su superfici estese, e grazie all'elevata resistenza ai raggi U.V. mantiene nel tempo la brillantezza e il colore. |
| Impieghi | Per interno ed esterno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati. |
| Composizione | A base di resine oleo-alchidiche modificate e pigmenti molto resistenti alla luce. |

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

| | |
|--|--|
| Peso specifico | 1,20 ± 0,03 kg/L a 20°C |
| Viscosità | 2000 ± 500 cp a 20°C con Brookfield G4V20 |
| V.O.C. | <i>Pitture per finiture e tamponature interni/esterni per legno e metallo. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/d):300 g/l.</i> Il prodotto contiene max. 300 g/l |
| Brillantezza | 90 ± 3 unità a 60° |
| Applicazione | A pennello, rullo. |
| Diluizione in volume | Pronto all'uso. Se necessario max. 4% con Diluente 127. |
| Resa | 14-15 m ² /L |
| Essiccazione | Fuori polvere: 2-3 h a 20°C e 65% U.R. <i>I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con l'aumentare dell'umidità.</i> |
| Sovrapplicazione | 16-18 h a 20°C e 65% U.R. |
| Cicli applicativi | Su supporti non verniciati applicare preventivamente una – due mani di fondo specifico: su ferro Chromidin 88, su legno Chromipac. Procedere con l'applicazione di due mani di finitura Relax. <i>Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.</i> |
| Colore | Bianco, basi tintometriche e tinte di cartella. |
| Avvertenze | <ol style="list-style-type: none">1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.2. La resa dipende dall'irregolarità e rugosità del supporto.3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all' 85%.4. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo6. Applicare in ambienti ben areati |
| Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi: | Smalto sintetico ad alto solido, a base di resine oleo-alchidiche modificate e pigmenti molto resistenti alla luce. Per applicazioni su ferro, legno, metalli non ferrosi opportunamente preparati, all'esterno e all'interno. Brillante Peso specifico: 1,20 ± 0,03 kg/L Resa : 14 - 15 m ² /L |

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"